

Para obtener un resultado óptimo de la reparación, es necesario seguir correctamente las instrucciones especificadas y en el orden indicado. Antes de proceder, lea de modo completo las instrucciones.

To obtain the best results please read all instructions before use and follow the instructions in the correct order. Read all the instructions before use.









Um ein optimales Resultat zu erreichen, sind die im Folgenden aufgezeichneten Anweisungen genau zu befolgen. Vor Verwendung die Gebrauchsanweisung ganz durchlesen.

Afin d'obtenir une réparation optimale, il est nécessaire d'exécuter correctement les instructions indiquées dans la séquence ci-dessous. Lire l'ensemble des instructions avant de procéder.









Para obter o melhor resultado na reparação é necessário seguir correctamente as instruções e pela sequência indicada. Antes de utilizar o produto, leia atentamente as instruções.

 <p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limpie la prótesis y séquela bien. • Frótelas con el papel esmerilado durante unos 5min en cada parte dividida por la rotura, hasta que la superficie se vuelva áspera. 	<p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clean the denture and dry it carefully. • Using the emery paper provided rub along the top of each broken section about 5mm in from each side. 	<p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Säubern und trocknen Sie sorgfältig die Zahnprothese. • im Umkreis von etwa 5 mm von der Bruchfläche rauhen Sie auf beiden Seiten die Oberfläche mit dem Schleifpapier auf. 	<p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nettoyer la prothèse et l'essuyer soigneusement. • Frotter au papier d'èmeri environ 5 mm de chaque côté de la rupture, jusqu'à rendre la surface rugueuse. 	<p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limpar a prótese e secá-la cuidadosamente. • Passar com uma lixa de 5 mm as superfícies danificadas, até estarem ásperas.
 <p>2</p> <p>ATENCIÓN</p> <p>No tocar con ningún instrumento ni aplicar la pasta en la superficie a juntar; no raspar con el papel lija la superficie a pegar, sino solamente la parte superior de la prótesis.</p>	<p>2</p> <p>WARNING</p> <ul style="list-style-type: none"> • Do not touch the broken edges that are to be joined. • Do not rub the broken edges with the emery paper as these edges need to fit back together perfectly. 	<p>2</p> <p>WARNUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> • benutzen Sie keine Instrumente und auch nicht das Gemisch auf der zusammenzufügenden Fläche. • Nicht die zusammensetzende Seite abschleifen, sondern nur die Oberseite der Zahnprothese. 	<p>2</p> <p>ATTENTION</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ne pas intervenir avec un instrument ou avec le composé sur les surfaces à assembler. • Ne pas utiliser le papier d'èmeri sur le point de jonction, mais uniquement sur la partie supérieure de la prothèse. 	<p>2</p> <p>ATENÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Não tocar com nenhum instrumento nem aplicar a pasta na superfície a juntar. • Não raspar com a lixa a superfície a colar, mas apenas a parte superior da prótese.
 <p>3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extraiga el bloque de plastilina del paquete y apóyelo sobre una superficie plana. • Introduzca en el bloque de plastilina las partes de la prótesis separadas por la rotura haciéndolas coincidir. • Asegúrese de que las partes esten bien unidas y fijadas. 	<p>3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Place the plasticine block provided on a steady surface. • Press the fragments of the denture (with teeth pointing upwards) into the plasticine block-ensuring that they fit together perfectly. • Ensure there are no gaps between the two edges. 	<p>3</p> <ul style="list-style-type: none"> • nehmen Sie das Plastilin aus der Packung und legen Sie es auf eine flache Oberfläche. • drücken sie die beiden Teile der kaputten Zahnprothese so in das Plastilin, dass sich die Bruchflächen aneinander fügen. • versichern Sie sich, dass sich die beiden Teile nicht bewegen und gut zusammen gefügt sind. 	<p>3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sortir le bloc de pâte à modeler et le poser sur une surface plane. • Placer les différentes parties de la prothèse cassée dans la pâte à modeler en les faisant correspondre. • S'assurer que les parties sont bien unies et fixées. 	<p>3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retirar a base de plasticina da embalagem e apoiá-la numa superfície plana. • Colocar as partes da prótese separadas pela ruptura na base de plasticina, fazendo-as encaixar. • Verificar que as partes ficam bem unidas e encaixadas.
 <p>4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abra el frasco A, que contiene el polvo predosificado, añada de 35 a 40 gotas del líquido que contiene el frasco B, utilizando el cuentagotas correspondiente. • Mezcle con la espátula hasta obtener un compuesto homogéneo de densidad pegajosa. 	<p>4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Open jar A that contains the dosed powder and squeeze in 35-40 drops of the liquid from jar B using the pipette provided. • Using the spatula mix until the contents forms a smooth sticky paste. 	<p>4</p> <ul style="list-style-type: none"> • öffnen Sie den Behälter A, der das vordosierte Pulver enthält, und fügen Sie 35-40 Tropfen mit dem Tropfenzähler der kleinen Flasche B bei. • mischen Sie mit der Spachtel so lange, bis eine homogene klebrige Masse entsteht. 	<p>4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ouvrir le pot A qui contient la poudre dosée, y ajouter de 35 à 40 gouttes du liquide contenu dans le flacon B, à l'aide du compte-gouttes prévu à cet effet. • Mélanger avec la spatule jusqu'à obtenir un composé homogène ayant une densité gluante. 	<p>4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abrir o frasco A que contem a dose de pó e juntar 35-40 gotas do líquido contido no frasco B, usando o conta-gotas. • Misturar com a espátula até obter uma pasta adesiva homogénea.
 <p>5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilizando la espátula, aplique el compuesto sobre las partes unidas, a lo largo de toda la rotura, hasta obtener un espesor de unos 2mm, con un ancho de 5/6mm cubriendo la superficie anteriormente esmerilada con el papel de esmeril. 	<p>5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Using the spatula apply the paste to the denture over the entire line of the break. The paste should be approximately 2mm thick and 5/6mm wide. • Ensure that you have covered the whole area previously rubbed with the emery paper. 	<p>5</p> <ul style="list-style-type: none"> • mit der Spachtel tragen Sie nun das Gemisch auf die Oberfläche der Bruchfläche auf, bis zu einer Höhe von etwa 2 mm und einer Breite von etwa 5 bis 6 mm, so dass die ganze vorher aufgerauhte Zone überdeckt wird. 	<p>5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Au moyen de la spatule, appliquer le composé sur les parties réunies, le long de toute la cassure, en veillant à obtenir une épaisseur de 2 mm environ et une largeur de 5/6 mm qui recouvre la surface précédemment passée au papier d'èmeri. 	<p>5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilizando a espátula, aplicar a pasta ao longo do borde da fissura até obter uma espessura de aproximadamente 2 mm e uma largura de 5-6 mm, cobrindo a superfície anteriormente lixada.
 <p>6</p> <ul style="list-style-type: none"> • Humedezca con el líquido B la punta de un dedo y uniformice la capa aplicada. • Espere 15 minutos para asegurarse de que el compuesto se haya endurecido perfectamente (el tiempo de endurecimiento depende de la temperatura ambiente). • La posible presencia de un cerco blanco no altera la reparación. 	<p>6</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moisten a finger tip with liquid B and rub over the applied paste to make it even. • Wait approximately 15 minutes for the paste to harden (hardening time may vary due to room temperature). • A white shade may appear on the denture, this will not jeopardise the repair. 	<p>6</p> <ul style="list-style-type: none"> • feuchten Sie einen Finger mit der Flüssigkeit aus dem Fläschchen B an und glätten Sie so die aufgetragene Schicht. • warten Sie 15 min, bis das Gemisch völlig ausgetrocknet ist (die Trocknungsdauer hängt von der Raumtemperatur ab). • ein manchmal auftretender weißer Rand beeinträchtigt die Reparatur in keiner Weise. 	<p>6</p> <ul style="list-style-type: none"> • Humecter la pointe d'un doigt avec le liquide B et uniformiser la couche appliquée. • Attendre 15 minutes pour contrôler que le composé a bien durci (le temps de durcissement dépend de la température ambiante). • La présence éventuelle d'un halo blanc n'altère pas la réparation. 	<p>6</p> <ul style="list-style-type: none"> • Humedecer o dedo com o líquido B e uniformizar a camada de pasta aplicada. • Esperar 15 minutos e verificar se a pasta adesiva endureceu (o tempo depende da temperatura ambiente).
 <p>7</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extraiga la prótesis del bloque de plastilina. • Vuelva a limpiar la prótesis de posibles residuos de plastilina. • Retire con el papel esmerilado los posibles residuos de compuesto que hubieran podido quedar después de la reparación. 	<p>7</p> <ul style="list-style-type: none"> • Remove the denture from the plasticine block. • Remove any residual plasticine from the denture. • Using the emery paper, rub off any residuals of hardened paste. 	<p>7</p> <ul style="list-style-type: none"> • ziehen Sie nun die Zahnprothese aus dem Plastilin. • säubern Sie sie von eventuellen Plastilinresten. • entfernen Sie mit dem Schleifpapier den Überschuss an Klebmasse. 	<p>7</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sortir la prothèse de la pâte à modeler. • Nettoyer la prothèse des résidus éventuels de pâte à modeler. • Enlever au papier d'èmeri tout résidu éventuel du mélange. 	<p>7</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retirar a prótese da base de plasticina. • Limpar a prótese de possíveis restos de plasticina. • Retirar com a lixa os possíveis resíduos de pasta adesiva.
 <p>8 Desprendimiento de un diente de la prótesis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limpie con un trocito de algodón empapado en el líquido B tanto el diente como la cavidad. • Introduzca el compuesto (véase [4]) en la cavidad y coloque el diente. • Humedezca la punta de un dedo en el líquido B, y luego vuelva a limpiar el compuesto sobrante alrededor del diente que acaba de fijar. • Deje endurecer durante 15 minutos. 	<p>8 When a tooth comes unstuck from the denture.</p> <ul style="list-style-type: none"> • With a cotton pad soaked in liquid B clean both the tooth and the socket. • Fill the tooth socket with the paste (see [4]) and firmly insert the tooth. • Moisten the finger tip with liquid B, then rub the denture to remove the possible residuals of paste from around the tooth. • Wait 15 minutes for the paste to harden. 	<p>8 Das Einsetzen eines ausgefallenen Zahnes in die Prothese</p> <ul style="list-style-type: none"> • üben Sie Zahn und Loch mit einem mit der Flüssigkeit B vollgesaugten Wattebausch. • füllen Sie die Klebmasse (sehen [4]) in das Loch und setzen Sie den Zahn ein. • befeuchten Sie einen Finger mit der Flüssigkeit B und entfernen Sie so die überflüssige Klebmasse um den Zahn herum. 15 min aushärten lassen. 	<p>8 Décollement d'une dent de la prothèse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nettoyer la dent et la cavité avec du coton imbibé de liquide B. • Introduire le composé (regardez [4]) dans la cavité et placer la dent. • Humecter la pointe d'un doigt avec le liquide B et nettoyer l'excédent de composé sur le pourtour de la dent. • Laisser durcir 15 minutes. 	<p>8 Desprendimento de um dente da prótese</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limpar o dente e a cavidade com um pedaço de algodão embebido no líquido B. • Aplicar pasta adesiva (ver ponto [4]) na cavidade e encaixar o dente. • Humedecer o dedo com líquido B e limpar a pasta que sobra à volta do dente. • Esperar 15 minutos.

Per ottenere un ottimo risultato della riparazione, è necessario eseguire correttamente le istruzioni specificate e nella sequenza indicata. Prima di procedere leggere in modo completo le istruzioni

	1 <ul style="list-style-type: none"> Pulire la protesi ed asciugarla accuratamente Strofinare con la carta smerigliata circa 5mm di ogni parte divisa dalla rottura, fino a rendere ruvida la superficie.
	2 ATTENZIONE <ul style="list-style-type: none"> Non intervenire con alcuno strumento o con il composto sulle superfici da riunire. Non abradere con la carta smerigliata le superfici da saldare, ma soltanto la parte superiore della protesi.
	3 <ul style="list-style-type: none"> Estrarre il blocco di plastilina dalla confezione ed appoggiarlo su di un piano. Inserire nel blocco di plastilina le parti della protesi separate dalla rottura facendole combaciare. Assicurarsi che le parti siano ben unite e fissate.
	4 <ul style="list-style-type: none"> Aprire il vasetto A contenente la polvere pre-dosata, aggiungere 35-40 gocce del liquido contenuto nel flacone B con l'apposito contagocce. Mescolare con la spatola fino ad ottenere un composto omogeneo di densità collosa.
	5 <ul style="list-style-type: none"> Utilizzando la spatola, applicare il composto sopra le parti riunite, lungo tutta la rottura, badando di ottenere uno spessore di circa 2mm. ed una larghezza di 5/6mm. ricoprendo la superficie precedentemente abrasa con la carta smerigliata.
	6 <ul style="list-style-type: none"> Inumidire con il liquido B la punta di un dito e rendere uniforme lo strato applicato. Attendere 15 minuti per accertarsi che il composto sia perfettamente indurito (il tempo di indurimento dipende dalla temperatura dell'ambiente). L'eventuale presenza di un alone bianco non altera la riparazione.
	7 <ul style="list-style-type: none"> Estrarre la protesi dal blocco di plastilina. Ripulire la protesi da eventuali residui di plastilina. Rimuovere con la carta smerigliata gli eventuali residui di composto conseguenti la riparazione.
	8 Distacco di un dente dalla protesi. <ul style="list-style-type: none"> Detergere con un batuffolo di cotone imbevuto con il liquido B sia il dente che la cavità. Introdurre il composto (vedi 4) nella cavità ed applicare il dente. Inumidire la punta di un dito con il liquido B, quindi ripulire il composto in eccesso intorno al dente applicato. Lasciare indurire per 15 minuti.

CASI DI ROTTURA PIÙ FREQUENTI MOST FREQUENT TYPES OF FRACTURE DIE HÄUFIGSTEN BRUCHSTELLEN LES RUPTURES LES PLUS FRÉQUENTES CASOS MAS FRECUENTES DE ROTURA CASOS MAIS FREQUENTES DE RUPTURA

	1 <p>ROTTURA DELLA PROTESI COMPLETA SUPERIORE. COMPLETE FRACTURE OF THE UPPER SIDE OF DENTURE. TOTALBRUCH DER OBEREN PROTHESE. RUPTURE COMPLÈTE SUPÉRIEURE DE LA PROTHÈSE. ROTURA DE LA PROTESIS COMPLETA SUPERIOR. ROTURA DA PRÓTESE SUPERIOR COMPLETA.</p>
	2 <p>ROTTURA DELLA PROTESI COMPLETA INFERIORE. COMPLETE FRACTURE OF THE LOWER SIDE OF DENTURE. TOTALBRUCH DER UNTEREN PROTHESE. RUPTURE COMPLÈTE INFÉRIEURE DE LA PROTHÈSE. ROTURA DE LA PROTESIS COMPLETA INFERIOR. ROTURA DA PRÓTESE INFERIOR COMPLETA.</p>
	3 <p>INCRINATURA DELLA PROTESI SUPERIORE. CRACK IN THE UPPER SIDE OF DENTURE. RISS DER OBEREN PROTHESE. FÊLURE SUPÉRIEURE DE LA PROTHÈSE. TRIZADURA DE LA PROTESIS SUPERIOR. FENDA DA PRÓTESE SUPERIOR.</p>
	4 <p>ROTTURA DELLA PROTESI PARZIALE INFERIORE. PARTIAL FRACTURE IN THE LOWER SIDE OF DENTURE. BRUCH DER UNTEREN TEILPROTHESE. RUPTURE PARTIELLE INFÉRIEURE DE LA PROTHÈSE. ROTURA DE LA PROTESIS PARCIAL INFERIOR. ROTURA PARCIAL DA PRÓTESE INFERIOR.</p>
	5 <p>ROTTURA DELLA PROTESI PARZIALE SUPERIORE. PARTIAL FRACTURE OF THE UPPER SIDE OF DENTURE. BRUCH DER OBEREN TEILPROTHESE. RUPTURE PARTIELLE SUPÉRIEURE DE LA PROTHÈSE. ROTURA DE LA PROTESIS PARCIAL SUPERIOR. ROTURA PARCIAL DA PRÓTESE SUPERIOR.</p>
	6 <p>ROTTURA DELLA PROTESI PARZIALE SUPERIORE. PARTIAL FRACTURE OF THE UPPER SIDE OF DENTURE. BRUCH DER OBEREN TEILPROTHESE. RUPTURE PARTIELLE SUPÉRIEURE DE LA PROTHÈSE. ROTURA DE LA PROTESIS PARCIAL SUPERIOR. ROTURA PARCIAL DA PRÓTESE SUPERIOR.</p>
	7 <p>ROTTURA DELLA PARTE IN RESINA DI UNA PROTESI SCHELETRATA. FRACTURE OF THE RESINOUS ELEMENT IN A METALLIC DENTURE. BRUCH DES HARTZEILS EINER RAHMENPROTHESE. CASSURE DU SOUTIEN EN RÉSINE DE LA PROTHÈSE. ROTURA DE LA PARTE EN RESINA DE UNA PROTESIS METALICA. ROTURA DA PARTE EM RESINA DE UMA PRÓTESE METÁLICA.</p>
	8 <p>DISTACCO DI UN DENTE DALLA PROTESI. TOOTH UNSTUCK FROM DENTURE. ABLÖSUNG EINES EINZELNEN ZAHNES. DÉCOLLEMENT D'UNE DENT DE LA PROTHÈSE. DESPRENDIMIENTO DE UN DIENTE DE LA PROTESIS. DESPRENDIMENTO DE UM DENTE DA PRÓTESE.</p>

I PROTESAN MONO È UN KIT PER RIPARARE PROVVISORIAMENTE LE PROTESI DENTALI ROTTE E RIATTACCARE I DENTI. LA SPECIALE FORMULA NON DANNEGGIA LA PROTESI FINO ALLA RIPARAZIONE DEFINITIVA.

LA RIPARAZIONE NON ELIMINA LE CAUSE CHE HANNO DETERMINATO LA ROTTURA, PERTANTO, NONOSTANTE L'OTTIMA RESISTENZA DEL PRODOTTO, SI CONSIGLIA DI RIVOLGERSI AL PROPRIO MEDICO DENTISTA.
L'ODONTOTECNICO È INGRADO DI EFFETTUARE LA RIPARAZIONE DEFINITIVA, SE LE ISTRUZIONI SONO STATE ESEGUITE CORRETTAMENTE.

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
CONSERVARE IN LUOGO AERATO E AL RIPARO DA FONTI DI CALORE (<25° C).

GB PROTESAN IS A TEMPORARY REPAIR KIT FOR BROKEN DENTURES. THE SPECIAL FORMULA FIRMLY SEALS DENTURE FRACTURES OR LOST TEETH, WITHOUT DAMAGING THE DENTURE, UNTIL PERMANENT REPAIR.

THE REPAIR DOES NOT ELIMINATES THE GROUNDS THAT CAUSED THE FRACTURE. THE PRODUCT HAS DEMONSTRATED AN EXCELLENT RESISTANCE, BUT YOU ARE RECOMMENDED TO CONSULT YOUR DENTIST. A DENTAL TECHNICIAN CAN MAKE THE FINAL REPAIR IF THE INSTRUCTIONS WERE CORRECTLY EXECUTED.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
KEEP IN A COOL AND DRY PLACE (<25° C).

D PROTESAN MONO IST EIN KIT ZUR PROVISORISCHEN REPARATUR VON KAPUTTEN ZAHNPROTHESEN UND ZUR ERNEUTEN ANHAFTUNG DER ZÄHNE. DIE SPEZIELLE ZUSAMMENSETZUNG BESCHÄDIGT KEINESWEGS DIE PROTHESE BIS ZUR DEFINITIVEN INSTANDSETZUNG.

DIESE REPARATUR BESEITIGT NICHT DIE URSACHE FÜR DEN BRUCH. PROTESAN IST SEHR WIDERSTANDSFÄHIG, ABER ES IST TROTZDEM ANGERATEN, SICH AN DEN PERSÖNLICHEN ZAHNARZT ZU WENDEN. DER ZÄHNTECHNIKER KANN DIE ENDGÜLTIGE REPARATUR DURCHFÜHREN, WENN DIE ERLÄUTERUNGEN GENAU BEFOLGT WORDEN SIND.

NICHT IN DER NÄHE VON KINDERN AUFBEWAHREN.
AN GUT DURCHLÜFTETEM ORT UND GESCHÜTZT VOR HITZE AUFBEWAHREN (<25° C).

F PROTESAN MONO EST UN KIT POUR REPARER PROVISOIREMENT LES PROTHESES DENTAIRES CASSEES ET REMETTRE LES DENTS. LA FORMULE SPECIALE N'ENDOMMAGE PAS LA PROTHESE JUSQU'A LA REPARATION DEFINITIVE.

LA REPARATION N'ELIMINANT PAS LES CAUSES QUI ONT DETERMINE LA CASSURE, IL EST CONSEILLE, EN DEPIT DE L'EXCELLENTE RESISTANCE DU PRODUIT, DE S'ADRESSER AU DENTISTE. UN MECANICIEN-DENTISTE POURRA EFFECTUER UNE REPARATION DEFINITIVE, SI LES INSTRUCTIONS ONT ETE CORRECTEMENT SUIVIES.

NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS
CONSERVER DANS UN LIEU AERE ET LOIN DE TOUTE SOURCE DE CHALEUR (<25° C)

E PROTESAN MONO ES UN KIT PARA REPARAR PROVISIONALMENTE LAS PROTESIS DENTALES ROTAS Y VOLVER A FIJAR LOS DIENTES. SU FORMULA ESPECIAL NO DAÑA LAS PROTESIS HASTA LA REPARACION DEFINITIVA.

LA REPARACION NO ELIMINA LAS CAUSAS QUE HAN PROVOCADO LA ROTURA, POR LO TANTO, A PESAR DE LA OPTIMA RESISTENCIA DEL PRODUCTO, SE ACONSEJA DIRIGIRSE AL MEDICO DENTISTA. EL TECNICO EN ODONTOLOGIA ESTA CAPACITADO PARA EFECTUAR LA REPARACION DEFINITIVA, SI LAS INSTRUCCIONES DE USO SE HAN SEGUIDO CORRECTAMENTE.

CONSERVE PROTESAN MONO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
CONSERVESE EN UN LUGAR VENTILADO Y FRESCO (<25° C) ALEJADO DE FUENTES DE CALOR.

P PROTESAN MONO É UM KIT PARA A REPARAÇÃO PROVISÓRIA DE PROTESES DENTÁRIAS PARTIDAS OU DENTES SOLTOS. A SUA FORMULA ESPECIAL NÃO DANIFICA A PROTESE ATÉ QUE ESTA SEJA DEFINITIVAMENTE REPARADA.

MESMO SENDO O PRODUTO MUITO RESISTENTE, A REPARAÇÃO NÃO ELIMINA AS CAUSAS QUE PROVOCARAM A RUPTURA, PELO QUE SE ACONSELHA CONSULTAR O SEU DENTISTA. O SEU DENTISTA PODERÁ PROCEDER A REPARAÇÃO DEFINITIVA SEGUINDO CORRECTAMENTE AS INSTRUÇÕES.

MANTER O PRODUTO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
CONSERVAR EM LUGAR FRESCO E SECO (<25° C).